

AURO

VÆGSPARTEL 338

Vægspartel til indendørs brug, klar til brug.

Auro Vægspartel 338 til bredspartling af vægge indendørs. Spartel har meget god vedhæftning og er enkel at bruge. Fuldt kompatibel med alle Auros produkter, der har Replebin som bindemiddel. Spartel er fri for akrylater. Velegnet til underlag af beton, kalk- og kc-puds, gips, gipsplader, glasfilt samt mange almindeligt forekommende overflader på vægge indendørs. Den spartlede overflade får en glat finish efter slibning.

ARBEJDSGANG - BREDSPARTLING

FORBEREDELSE

- Underlaget skal være tørt, rent, fast og frit for olie og fedt. Lim skal fjernes.
- Fugten i spartlen påvirker underlaget og kan f.eks. opløse limet til papirtapeter. Fjern alt underlag med dårlig vedhæftning – både papirtapeter og andre overfladelag med dårlig vedhæftning.
- Fyld revner og huller med Auro vægspartel. Slib eventuelt overskud væk, efter at det er tørret.

GRUNDBEHANDLING

- Brug en stålspartel (bredspartel) til at påføre Auro Vægspartel på væggen. Spartl hellere tyndt to gange end tykt én gang.
- Undgå, at underlaget udsættes for stærkt sollys under påføring og tørring.

SLUTBEHANDLING

- Slib den spartlede overflade efter tørring.
- Grunder velegnet med Auro Pudsgrunder 301.
- Den færdige overflade kan uden problemer males efter tørring, f.eks. med Auro Vægmalning.

UNDERLAG

Spartlen er velegnet til mineralske og organiske underlag. Underlag af beton, kalk- og kc-puds, gips, gipsplader, glasfilt samt mange almindeligt forekommende overflader på vægge indendørs. Afprøv altid produktets egnethed og overensstemmelse med det eksisterende underlag før spartling.

PÅFØRING

- Spartl tyndt med en stålspartel (bredspartel).
- Slib eventuelt overskud (når spartlen er tør) med sandpapir (korn 180).
- Om nødvendigt, spartl og slib igen.

VÆRKTØJ

Stålspartel.

TØRRETID

Ca. 1 time pr. millimeter lagtykkelse, længere ved tykkere lag. Kan spartles/males efter 12–48 timer, afhængigt af tykkelsen på det spartlede lag. Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden. Sørg for god ventilation under tørring.

FORTYNDING

Auro Vægspartel 338 er klar til brug.

FORBRUG

Forbrug ca. 1 liter/m² ved 1 mm lagtykkelse, afhængigt af metode og overfladestruktur.

INHOLD

- Mineralske fyldstoffer
- Vand
- Replebin®*
- Cellulose
- Associativt fortykningsmiddel
- BIT
- CMIT/MIT (3:1)

AURO 338	VÆGSPARTEL	0,4 / 3 / 10 L
----------	------------	----------------

*Replebin® er Auros eget bindemiddel og er fremstillet af alkoholer fra planteriget.

VÆRKTØJSRENGØRING

Rengör verktygen i första hand mekaniskt, dvs torka rent med en trasa och skrapa bort intorkat spackel. Rengör därefter med vatten och vid behov med såpa.

BEMÆRK

Følg normale beskyttelsesforanstaltninger ved malerarbejde, og sørg for god luftventilation. Vask hænderne grundigt efter brug af spartel. Skyl grundigt med vand, og søg læge, hvis spartel kommer i øjnene.

OPBEVARING

Opbevares køligt, frostfrit, lukket i originalemballagen og utilgængeligt for børn og dyr. Holdbarhed (ved 18° C): 12 måneder i vel tillukket originalemballage.

AFFALDSHÅNDTERING

Pastaagtige rester: Affaldskode 080120, betegnelse: maling. Kun helt tømte emballager må afleveres til genanvendelse. Tørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.

MÆRKNING & TEST

Velegnet til alle indendørs overflader for at opnå overfladejævnhed i henhold til kvalitetsniveauerne Q3 og Q4 i henhold til BVG retningslinje nr. 2 eller BFS retningslinje nr. 12.

PRODUKTTYPE	Vægspartel	OPBEVARING	Frostfrit
ANVENDELSESOMRÅDE	Væg og loft indendørs	HOLDBARHED	12 måneder (uåbnet emballage, 18°C)
BINDEMIDDEL	Replebin®	EMBALLAGEMATERIALE	Polypropylen, metalbøjle
OPLØSNINGSMIDDEL	Vand	AFFALDSHÅNDTERING	EWC 080112. EAK-betegnelse: maling. Tom emballage afleveres til genanvendelse.
VÆRKTØJ	Stålspartel	DENSITET	1,22 g/cm³
RENGØRING AF VÆRKTØJ	Vand, linsæbe	EU-VOC-GRÆNSEVÆRDIER	≤1 g/l
FORBRUG	1 liter pr. mm/m²	PRODUKT-VOC	-
TØRRETID (23° C, 50% RF)	12-48 timer		
PÅFØRINGSTEMPERATUR	Min. +5° C, maks. +35° C		
EMBALLAGESTØRRELSE	10 liter		