

AURO



MALING TIL TRÆVÆRK AURO 516 & 517

Træmaling til maling både indendørs og udendørs.

Træmaling fremstillet af plantebaseret bindemiddel til maling både indendørs og udendørs. Malingen er vandbaseret og indeholder ingen opløsningsmiddel eller biocider. Kan tones i forskellige farver.

SÅDAN MALER DU

Forarbejde på ubehandlede træoverflader

Fugt træoverfladen let med en klud og lad den tørre. Slib fiberrejsningen på træoverfladen ned med et finkornet sandpapir (korn 180-320) langs træets åreretning. Børst slibestøvet grundigt af.

Grundbehandling

Træsarter med højt indhold af ekstraktstoffer, som eg, kastanje og trykbehandlet træ, bør behandles med Træmaling Grund 510 for at forhindre skjolder og forlænget tørretid. Knaster med meget harpiks skal behandles med shellak for at spærre gennemslag. Metal, der kan ruste, skal rustbeskyttes. Påfør malingen. Kan blandes med 5 % vand til sugende underlag.

Slutbehandling

Påfør én strygning eller alternativt to.

Anvendelse

Rør malingen grundigt op helt fra bunden. Slib fiberrejsning og støv væk mellem strygningerne med et fint sandpapir (korn 180-320). Påfør malingen med en tæt syntetpensel. Mal vådt i vådt. Arbejd uden afbrydelser i hurtig rækkefølge, og hold kun pause ved naturlige brydepunkter som hjørner og kanter. Behandl den malede overflade forsigtigt i den første tid, fuld hårdhed opnås først efter ca. 1 døgn.

UNDERLAG

Træ, træbaserede pladematerialer, metal, plast og laminat.

- Underlaget skal være tørt, rent, kemisk neutralt og fedtfrit.
- Den relative fugtighed i træ bør ikke overstige 12-15%.
- Afprøv altid produktets velegnethed og overensstemmelse med det eksisterende underlag før overfladebehandling.
- Ikke velegnet til gulve eller overflader, der er udsat for

hårdt slid.

VÆRKTØJ

Brug pensel med syntet- eller blandingsbørste eller lakmalingrulle. Kan også sprøjtemales.

TØRRETID

Støvtør efter ca. 2 timer. Overmalbar efter ca. 6 timer. Gennemhærdet efter ca. 24 timer. Brug nymalede overflader med forsigtighed i den første tid, indtil malingen er hærdet ordentligt. Sørg for god ventilation, som også hjælper med at lufte eventuel lugt ud. Tørretiden påvirkes af ydre forhold som temperatur, luftfugtighed og ilttilførsel. De angivne tørretider gælder ved normale forhold: 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed. Temperatur mindst 10 °C, maks. 30 °C. Relativ luftfugtighed maks. 85 %.

FORTYNDING

Træmalingen er klar til brug uden fortynding. Kan fortyndes med maks. 5 % vand på sugende underlag.

FORBRUG

Dækker ca. 12 m² pr. liter. Forbruget kan variere afhængigt af træsort, overfladestruktur og påføringsmetode.

375 ml ca. 5 m²
750 ml ca. 10 m²
2,5 liter ca. 31 m²

AURO 516 & 517	MALING TIL TRÆVÆRK	375 ML / 750 ML / 2,5 L	ØKOLOGISK MALING & OVERFLADEBEHANDLING
----------------	--------------------	-------------------------	--

INDHOLD

Træmaling Blank 516 og Halvmatt 517

Vand, Decovery®, titandioxid, mineralske pigmenter, kiseltsyre, cellulose, tensider fra raps- og ricinusolie, silikater, flydende ammoniak, benzyloisothiazolinon og natriumprithion.

FARVETONE OG GLANSTAL

Træmaling 516 og 517 kan tones i en række forskellige farver.

Små nuanceforskelle kan forekomme.

Glansgrad Træmaling blank 516: ca. 80

Glansgrad Træmaling halvmatt 517: ca. 20

Glansgraden kan variere afhængigt af farve.

VÆRKTØJSRENGØRING

Strøg malingen grundigt ud af penslen og vask den omhyggeligt med vand. Kraftigt hæftende produktrester kan fjernes ved iblødsætning i sæbeopløsning og grundig skylning med vand.

BEMÆRK

Auros produkter er hovedsageligt fremstillet af naturlige råvarer, men også naturprodukter kan forårsage allergiske reaktioner. Følg almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved malerarbejde, og sørg for god luftventilation. Variationer mellem forskellige produktionspartier kan forekomme. Test altid produktet på et mindre område for at sikre dets velegnethed. Brug ikke maling, der lugter dårligt eller er mugen. Sikkerhedsdatablade kan rekvireres.

VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING

Rengør malede overflader med lunkent vand. Brug ikke stærke rengøringsmidler som kraftige sæbeopløsninger eller skurende rengøringsmidler.

OPBEVARING

Opbevares køligt, frostfrit, i lukket originalemballage og utilgængeligt for børn. Lagerstabil (18 °C) i mindst 24 måneder i vel lukket originalemballage.

AFFALDSHÅNDTERING

Overskydende maling afleveres på miljøstation. Tomme beholdere afleveres til genbrug.

MÆRKNING OG TEST

Testet i henhold til DIN EN 71 Del 3, legetøjssikkerhed

Testet i henhold til DIN 53160, spyt- og svedbestandighed

Testet i henhold til EN 13300 Slid: klasse 1

PRODUKTTYPE	Træmaling	APPLICERINGSTEMPERATUR	Min. 10°C, maks. 30°C
ANVENDELSESOMRÅDE	Indendørs og udendørs	EMBALLAGESTØRRELSE	375 ml, 750 ml, 2,5 l
UNDERLAG	Træ, plademateriale af træ, metal, plast	OPBEVARING	Frostfrit
BINDEMIDDEL	Decovery®	HOLDBARHED	24 måneder
OPLØSNINGSMIDDEL	-	AFFALDSHÅNDTERING	Flydende rester: EWC 080112. EAK-betegnelse: maling
FORTYNDING	Vand, maks. 5%	EMBALLAGEMATERIALE	metal
TONING	+1000 farver	DENSITET	ca. 1,02-1,30 g/cm ³
VÆRKTØJ	Pensel, rulle eller sprøjte	EU-VOC-GRÆNSEVÆRDIER	2004/42/EF II A (dWb): 130 g/l (2010)
RENGØRING AF VÆRKTØJ	Vand / linoliesæbe	PRODUKT-VOC	<1 g/l
FORBRUG	ca. 12 m ² /liter		
TØRRETID (23° C, 50% RF)	Støvtør, ca. 2 timer. Overmalbar, ca. 6 timer. Gennemhærdet, ca. 1 døgn		